

19.500 - 19.509

Lehmstreichputz

Anwendung	Diffusionsoffener Streichputz für eine faszinierende Natürlichkeit für alle saugfähigen Untergründe im Innenbereich.
Eigenschaften	Hoch deckender und ökologischer Streichputz, der ein gutes Füllvermögen aufweist. CONLINO Lehmstreichputz bildet eine abriebfeste, fein strukturierte Oberfläche, ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend. Er kombiniert alle Vorzüge eines Lehmputzes und einer Lehmfarbe in einem Produkt.
Zusammensetzung	Hochwertiger, farbiger Lehm bzw. Ton, unterschiedliche hochwertige Feinstsande, Marmormehl, Zellulose und Pflanzenstärke.
Lieferform	Als trockenes Pulver im Kunststoffeimer abgefüllt.
Farbtöne & Gebinde	Edelweiss, altweiss, creme, zimt, sahara, ocker, orange, weinrot, anthrazit: 5 kg und 10 kg Gebinde.
Farbmischungen	Alle CONLINO Farbtöne sind untereinander mischbar. Ebenso besteht die Möglichkeit, den Lehmstreichputz mit Pigmenten (bis 8 % Zugabe) abzutönen. Dabei die Pigmente vor Anrühren des Streichputzes klümpchenfrei direkt in das Ansetzwasser einrühren, bzw. zum Nachtönen mit etwas Wasser anschlänmen und dem fertigen Streichputz beimischen.
Verbrauch	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 140–240 g Streichputzpulver / m ² .
Aufbereitung	Zuerst wird sauberes Wasser in ein zweites, sauberes Gefäß eingefüllt. Das Trockenpulver nach und nach unter Rühren einstreuen. Die Mischung muss mind. 2 Minuten gut durchgerührt werden (leistungsstarke Bohrmaschine mit Rührstab / Quirl), bis eine homogene streichfähige Konsistenz entsteht. Nach einer Quellzeit von ca. 30 Min. und einem nochmaligen Durchrühren ist der Streichputz verarbeitbar. Falls die Konsistenz zu fest ist, kann gegebenenfalls noch Wasser zugegeben werden. Während der Verarbeitung immer wieder kurz aufrühren, um ein Absetzen der feinen Sande zu verhindern.
Wasserbedarf	Bei der Verarbeitung mit der Rolle: ca. 1100 ml–1200 ml pro kg Streichputzpulver. Bei der Verarbeitung mit der Bürste: ca. 1100 ml–1300 ml pro kg Streichputzpulver. Der Wasserbedarf der unterschiedlichen Farbtöne ist schwankend.
Untergrund	Der CONLINO Lehmstreichputz kann auf alle tragfähigen Untergründe aufgebracht werden. Der Untergrund muss trocken, sauber, fest und ausreichend saugfähig sein. Um ein optimales Ergebnis und einen homogenen Untergrund zu erreichen, empfehlen wir, einen Voranstrich mit CONLINO Lehmfarbe auszuführen. Filmbildende und durchschlagende Stoffe und Staub sind vorher zu entfernen. Nicht haftende Altanstriche oder Tapeten sind zu beseitigen. Im Zweifelsfall sind ausreichend große Probeflächen zu erstellen.
Verarbeitung	Der Lehmstreichputz wird gleichmäßig dünn aufgetragen und in alle Richtungen kräftig verstrichen. Der Lehmstreichputz kann mit der Rolle aufgerollt oder einer Lasurbürste in Form von liegenden Achten verstrichen werden. Die Farbwirkung ergibt sich durch die Konsistenz der Farbe, die Anzahl der Farbaufträge und die Strukturen des Untergrundes. Es ist darauf zu achten, nur Gebinde mit der gleichen Chargennummer für zusammenhängende Flächen zu verwenden.
Reinigung	Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Trockenzeit	Je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit ist der Lehmstreichputz nach 8-12 Stunden überstreichbar und nach ca. 3 Tagen vollständig durchgetrocknet.
Verarbeitungsdauer	Angerührter Lehmstreichputz ist abgedeckt und kühl gelagert mindestens 24 Stunden verarbeitbar.
Lagerung	Bei trockener und kühler Lagerung mindestens 2 Jahre haltbar.
Sicherheitshinweise / Entsorgung	Bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen. Kleinere Streichputzreste können kompostiert oder eingetrocknet in den Bauschutt oder Hausmüll gegeben werden.
Hinweise	Dieses Merkblatt entspricht unseren bisherigen Erfahrungen. Ein Rechtsanspruch kann daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfall müssen Probeflächen von aussagekräftiger Größe angelegt werden. Lehm ist ein natürlicher Rohstoff und unterliegt Schwankungen, aus denen sich Farbtonabweichungen ergeben können.